

报告编号: BED03O002810001C

第1页 共4页

委托单位 : 嘉力丰科技股份有限公司

地址 : 浙江省桐乡市经济开发区环城西路 106 号

样品信息: (以下测试样品及样品信息由客户提供)

样品名称	嘉力丰防水涂料	商标	/
规格型号	III型	生产日期	/
样品等级	/	批号	/
生产商	/	样品数量	液料 1kg,粉料 2kg
生产地	/	样品状态	符合测试要求
其他信息	A:B=1:2(质量比)		

样品接收日期 : 2022.05.30

样品检测日期 : 2022.05.30~2022.06.29

检测依据 : GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》

检测项目 : 拉伸强度(无处理、加热处理后保持率、浸水处理后保持率), 断裂伸长率(无处理、加热处理、浸水处理), 粘结强度(无处理、潮湿基层、浸水处理)

检测结论 : 样品经检测, 所检项目符合 GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》标准规定的要求。

编制: 杨思琪

审核: 林凯

批准: 张磊

签发日期: 2022.06.29

张磊  
授权签字人

No.319741062

苏州华测工程检测有限公司

江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 18 号三#一 F

检验检测专用章

## 检测报告

报告编号: BED03O002810001C

第 2 页 共 4 页

### 检测项目及方法

1. 拉伸强度（无处理、加热处理后保持率、浸水处理后保持率）  
GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》第 7.4 条
2. 断裂伸长率（无处理、加热处理、浸水处理）  
GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》第 7.4 条
3. 粘结强度（无处理、潮湿基层、浸水处理）  
GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》第 7.6 条

\*\*\*本页以下空白\*\*\*

检

则专用

## 检测报告

报告编号: BED03O002810001C

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项评定	
1	拉伸强度（无处理、加热处理后保持率、浸水处理后保持率）	无处理	MPa	$\geq 1.8$	1.9	合格
		加热处理后保持率	%	$\geq 80$	116	
		浸水处理后保持率	%	$\geq 70$	113	
2	断裂伸长率（无处理、加热处理、浸水处理）	无处理	%	$\geq 30$	41	合格
		加热处理	%	$\geq 20$	44	
		浸水处理	%	$\geq 20$	41	
3	粘结强度（无处理、潮湿基层、浸水处理）	无处理	MPa	$\geq 1.0$	1.0	合格
		潮湿基层	MPa	$\geq 1.0$	1.0	
		浸水处理	MPa	$\geq 1.0$	1.0	

\*\*\*本页以下空白\*\*\*

检测章

## 检测报告

报告编号: BED03O002810001C

第 4 页 共 4 页

### 样品图片



BED03O002810001

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

检测报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章无效。本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。对检测结论若有异议，应于收到检测报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

有限公司